



## FICHE TECHNIQUE – SHARPSTONE 100 FC

### DESCRIPTION

Le **SharpSTONE 100 FC** est une chape à base de polyuréthane à prise rapide modifiée selon une formule unique d'ingrédients de haute qualité, à la fine pointe de la technologie. Ce revêtement autonivelant (forte teneur en liquide) s'installe à des épaisseurs variant de 3mm (1/8po) à 20mm (3/4po). **SharpSTONE 100 FC** s'avère un revêtement industriel idéal pour les installations nécessitant des délais d'installation rapides et devant être résistant aux conditions les plus sévères (impacts et chocs mécaniques, abrasion de la circulation lourde, chocs thermiques, produits chimiques). Une fois durci, le **SharpSTONE 100 FC** forme un revêtement de mortier extrêmement solide, avec une texture antidérapante qui pourra varier selon les besoins du client.

### DOMAINES D'APPLICATION

- Usines de transformation d'aliments
- Les zones de traitement sec/humide
- Les congélateurs et réfrigérateurs
- Les laiteries, brasseries, chais, distilleries
- Laboratoires, usines de traitement chimique
- Usines de transformation lourde
- Aciérie
- Usines de pâte et papier
- Entrepôts et zones d'entreposage
- Fermes de production et bâtiment agricoles
- Réfrigérateurs et congélateurs



#### TECHNOLOGIE ANTIMICROBIENNE

Nos revêtements contiennent un additif antimicrobien Ultra-Fresh pour minimiser la croissance des microbes dommageables en assurant une surface plus propre entre les nettoyages. Cette protection réduit le risque de dégradation prématurée du revêtement par la prévention de la croissance microbienne. Ultra-Fresh est une marque de commerce de Thomson Research associate, inc.

### AVANTAGES

- Selon les conditions, le SharpSTONE 100 FC cure entre 30 min et 2 heures.
- Installation jusqu'à (-8) Celsius.
- Adhérence incomparable au béton, idéal pour réparer les surfaces lourdement endommagées
- Peut être appliqué de 7 à 10 jours suivant la coulée de béton, pour permettre des projets à échéanciers à court délais
- Résistance chimique supérieure (la plupart des acides organiques et inorganiques, incluant le caustiques, les alcalis, les amines, les sels et les solvants)
- Température de service de -40 à +120 Celsius, performe dans les environnement sous chocs thermiques
- Inodore à l'installation
- Résistant aux impacts
- Supporte les nettoyages à la vapeur
- Hygiénique, facile à nettoyer avec des détergents sans phénols
- Protège les substrats de béton contre l'abrasion et la corrosion
- Revêtement sans joint permet une étanchéité qui protège contre la pénétration d'humidité
- VRépond aux exigences de l'ACIA pour l'utilisation dans les usines agroalimentaires

### ENTREPOSAGE

Entreposer tous les composants dans un endroit sec, température entre 16 C et 30 C. Éviter les expositions prolongées au gel et au soleil. Durée de vie de 2 ans en (contenants d'origines).

### CONDITIONNEMENT

**SharpSTONE 100 FC** : Unité de 7,5kg (A+B+C+D+E)

### CONSOMMATION

**SharpSTONE 100 FC** : 5pi2 à 1/4po

### COULEURS STANDARDS

RAL7038 Gris agathe  
RAL 7046 Telegris no2  
RAL 7012 Gris Basalt

RAL 5007 Bleu brillant  
RAL 1001 Beige  
RAL 3009 Rouge oxyde  
RAL 6028 Vert Pin



## FICHE TECHNIQUE – SHARPSTONE 100 FC

### MODE D'EMPLOI

#### PRÉPARATION DE LA SURFACE

Bien dépoussiérer et éliminer toute trace de contaminants tel que saleté, peinture, efflorescence, laitance, huile, graisse, résidus biologiques (champignons, moisissures) ou tout autre contaminant susceptible de nuire à l'adhérence. Les surfaces de béton doivent être propres et saines. Préparer mécaniquement par grenailage pour obtenir un profil ICRI de CSP 3 à 6. La résistance en compression du substrat doit être d'au moins 25MPA (3625 lbs/po2) à 28 jours et la résistance à la compression du béton doit être au minimum de 1,5MPA (218 lb/po2). Les réparations des fonds doivent être effectués avec des produits appropriés, compatible avec la gamme de produits du fabricant. Contacter le service des ventes de *DiamondSTONE* pour des recommandations. Réaliser des traits de scie d'accroche au périmètre de la surface, dans les passages de portes, au pourtour des drains et caniveaux et à la jonction avec d'autres revêtement. Les traits d'accroches doivent avoir une profondeur deux fois plus grande que l'épaisseur du revêtement.

#### MÉLANGE DU PRODUIT

Ne malaxer que des unités complètes.  
Conditionner les matériaux à une température entre 16 et 22 °C, au moins 24h avant l'utilisation. Brasser la partie A en premier pour uniformiser la pigmentation dans la résine. Par la suite, pré mélanger les parties A et B mécaniquement pendant 60 secondes, en s'assurant que tous les solides soient distribués uniformément. Ajouter lentement et progressivement la partie C (poudre), et pour l'application en mortier ajouter la partie D (*ne pas ajouter pour une application autonivelante*). Malaxer mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une texture uniforme. Ajouter ensuite la partie E et mélanger à haute vitesse pendant 1m30s, en couvrant le centre et les rebords.

#### INSTALLATION

Avant de procéder à l'application, mesurer et confirmer les variables suivantes : taux d'humidité du substrat, humidité ambiante relative, température ambiante et de surface et point de rosée. Le traitement des substrats de béton avec un apprêt n'est généralement pas nécessaire dans les circonstances normales. Cependant, en raison des variations dans la qualité du béton, des conditions de la surface, de la préparation de cette dernière et des conditions ambiantes, un apprêt peut s'avérer nécessaire pour prévenir les possibilités de boursoufflures, de décollement, de piqûres et d'autres variations esthétiques.

Épandre le **SharpSTONE 100 FC** immédiatement après le mélange sur le plancher à l'aide d'une raclette calibrée à l'épaisseur désirée ou à l'aide d'une truelle selon la consistance choisie (chape autonivelante ou mortier). Prendre soin de recouvrir les zones de transitions et de placer le produit à l'aide d'une truelle. Passer immédiatement un rouleau clouté afin de libérer l'air emprisonné. Garder le produit mélangé dans son contenant aura pour effet de réduire considérablement la durée de vie en pot, il est primordiale de l'appliquer aussitôt la fin du ménage.

#### RESTRICTIONS

- Doit être appliqué par des applicateurs professionnels autorisés
- Application intérieure uniquement
- Température min / max du substrat durant l'application et le durcissement : -8c / 28c, minimalement 3c au-dessus du point de rosée
- 85% maximum humidité relative pendant l'installation et le durcissement
- Teneur maximum de 10% d'humidité dans la dalle lorsque le revêtement est appliqué
- Malaxer mécaniquement uniquement
- Protéger de l'humidité pour les premiers 24h
- Le choix de la couleur aura un impact sur la consommation et la couverture. Les couleurs claires ou brillantes pourraient nécessiter une épaisseur de pellicule humide plus importante ou plusieurs couches.
- Une décoloration pourrait survenir dans les secteurs exposés aux Uvs. Prévoir une couche de protection au besoin.
- Gardez hors de la portée des enfants.

**IMPORTANT:** *DiamondSTONE* tient les renseignements ci-inclus pour véridiques et exacts au moment de la publication de ce document, mais ceux-ci ne doivent servir qu'à titre d'information. De ce fait, ce document ne constitue pas en soi une garantie, ni explicite ni implicite, du produit, y compris les garanties et modalités tacites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. *DiamondSTONE* ne peut donc être tenu responsable de dommages causés par l'emploi du produit décrit ni des dommages qui pourraient en découler. *DiamondSTONE* se réserve le droit de modifier à sa discrétion et sans avis les produits et la documentation correspondante. 11/17

TEMPÉRATURE D'APPLICATION	-8C à 25 C			
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-40 C à +120 C (continue)			
<b>TEMPS DE MURISSEMENT</b>	<b>-8C</b>	<b>4C</b>	<b>21C</b>	<b>28C</b>
CIRCULATION PIÉTONNIÈRE	16h	4h	1h	0,5h
CIRCULATION LÉGÈRE	32h	8h	2h	1h
CIRCULATION NORMALE	48h	12h	3h	2h
DURÉE DE VIE EN POT À 25 C	10 min			
RÉSISTANCE EN COMPRESSION (28JOURS) ASTM C579	40,1 MPA			
RÉSISTANCE EN TRACTION ASTM C307	6,65 MPA			
RÉSISTANCE EN FLEXION ASTM C580	14,1 MPA			
RÉSISTANCE DE LIAISONNEMENT ASTM D4541	> 2,0 MPA (Rupture du substrat)			
RÉSISTANTE À L'ABRASION ASTM D4060				
H-17/100 CYCLES/1000G (2,2 LB)	0,11g			
H-22/100 CYCLES/1000G (2,2 LB)	0,229g			
DURETÉ SHORE D ASTM D2240	84			
ABSORPTION DE L'EAU	0,40%			
COV	4,9g/L			

