



## FICHE TECHNIQUE – DIAMONDSEAL 501

<b>DESCRIPTION</b>	Le <b>Diamondseal 501</b> est fini à plancher à base de polymères acryliques métalliques de très grandes résistances. Il est facile d'entretien et adhère à toutes les surfaces telles que : tuile de vinyle, caoutchouc, linoléum, asphalte, ainsi que le terrazo.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liquide blanc opaque</li><li>• Couleur blanche</li><li>• Faible odeur</li><li>• PH 8.4 - 8.6</li><li>• Poids 1.02 g/ml</li><li>• Viscosité &lt; 100 cps</li></ul>
<b>APPLICATION</b>	Nettoyer à fond la surface sur laquelle doit être appliqué le fini à plancher et ensuite rincer la surface à l'eau claire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dépôt alcalin. Il est préférable d'utiliser un aspirateur pour ramasser l'excédent. Laissez sécher la surface au moins 30 minutes. Appliquez une première couche mince et uniforme avec un applicateur à cire ou de préférence avec une vadrouille à cirer à corde fine. Laissez sécher et durcir parfaitement avant d'appliquer une seconde couche de <b>Diamondseal 501</b> . Par la suite, utilisez un détergeant neutre pour faire l'entretien du plancher.
<b>ENTREPOSAGE</b>	Entreposer tous les composants dans un endroit sec, température entre 16 C et 30 C. Éviter les expositions prolongées au gel et au soleil. Durée de vie de 2 ans en (contenants d'origines).
<b>CONDITIONNEMENT</b>	<b>Diamondseal 501</b> : Unité de 5 gal (18,9L)
<b>CONSOMMATION</b>	<b>Diamondseal 501</b> : 2000pi <sup>2</sup> par gallon (4,9m <sup>2</sup> /L) (Ces données ne tiennent pas compte de la porosité, du profil ni des gaspillages)