



FICHE TECHNIQUE – QUARTZSTONE TRW

DESCRIPTION

Le QuartzSTONE TRW est un revêtement de plancher époxy décoratif de 3 mm (1/8) à 6mm (1/4po) d'épaisseur offrant une durabilité et une résistance accrue. La couche protectrice du dessus est à la fois esthétique et sécuritaire grâce son granulats de quartz coloré à grain antidérapant. Le QuartzSTONE TRW ne comporte aucun joint, empêchant les saletés et les bactéries de s'y loger. Il s'avère également résistant contre la plupart des produits chimiques, solvants et alcalis. Il est disponible en version lustrée, satinée ou matte, avec un fini lisse ou antidérapant.

DOMAINES D'APPLICATION

- Commercial : magasins, épiceries, centre de loisirs, centres commerciaux, cuisines commerciales, banques, bâtiments administratifs, restaurants et cafétérias
- Vestiaires, douches
- Laboratoires pharmaceutiques
- Bureaux
- Hôpitaux, écoles, musées et galeries, établissement de santé, établissement vétérinaires
- Aires de fabrication légères et moyennes
- Centre de production agricole

AVANTAGES

- Technologie UV ColorProtech pour la protection de la couleur contre la décoloration causée par les rayons UVs
- Sans odeur, non-toxique pour l'environnement et pour la santé
- Imperméable, sans joint
- Durable, hygiénique
- Bonne résistance chimique
- Bonne résistance mécanique
- Facile à nettoyer, variété de textures antidérapantes
- Option de plinthe murale à gorge arrondie, sans joint
- Fini esthétique et brillant, fini mat ou satiné optionnel
- Très performant en termes de résistance à la croissance des champignons (selon la norme ASTM G21) et aux moisissures (selon la norme ASTM D3273).
- Répond aux exigences de l'ACIA pour l'utilisation dans les usines agroalimentaires.



TECHNOLOGIE ANTIMICROBIENNE

Nos revêtements de plancher sont conçus pour minimiser la croissance des microbes dommageables en assurant une surface plus propre entre les nettoyages, par leur nature hydrophobique et leur propriétés bactériostatiques. Cette protection réduit le risque de la croissance microbienne en limitant la propagation des virus, des microbes et des bactéries. Résistance à la croissance des champignons ASTM G21 : Cote 0 (aucune croissance). Résistance à la croissance des moisissures ASTM D3273 : Cote 10 (résistance maximale).

ENTREPOSAGE

Entreposer tous les composants dans un endroit sec, température entre 16 C et 30 C. Éviter les expositions prolongées au gel et au soleil. Durée de vie de 2 ans en (contenants d'origines).

CONDITIONNEMENT

ShineSTONE 435 : Unité de 2,6gal (10L) ou 15gal (56,7L) – 2A:1B

DiamondSTONE Quartz Aggregates : sacs de 22,7kg (50lbs)

CONSOMMATION

SHINESTONE FK
1/16" – 1,5MM

Apprêt : ShineSTONE 423 à 8mils (200pi2/gal)

Mortier truellé.: Mélanger 2,6gal de ShineSTONE 435 avec 176lbs de Quartz Aggregates pour obtenir 1,9pi3 de mortier

Couche finition (2x) : ShineSTONE 435 (transparent) de 10 à 20 mils (75-125 pi2/gal)

COULEURS STANDARDS

8 couleurs standards – consultez la charte de couleur



FICHE TECHNIQUE – QUARTZSTONE TRW

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Bien dépoussiérer et éliminer toute trace de contaminants tel que saleté, peinture, efflorescence, laitance, huile, graisse, résidus biologiques (champignons, moisissures) ou tout autre contaminant susceptible de nuire à l'adhérence. Les surfaces de béton doivent être propres et saines. Préparer mécaniquement par grenailage pour obtenir un profil ICRI de CSP 3 à 6. La résistance en compression du substrat doit être d'au moins 25MPa (3625 lbs/po2) à 28 jours et la résistance à la compression du béton doit être au minimum de 1,5MPa (218 lb/po2). Les réparations des fonds doivent être effectués avec des produits appropriés, compatible avec la gamme de produits du fabricant. Contacter le service des ventes de *DiamondSTONE* pour des recommandations. Réaliser des traits de scie d'accroche au périmètre de la surface, dans les passages de portes, au pourtour des drains et caniveaux et à la jonction avec d'autres revêtement. Les traits d'accroches doivent avoir une profondeur deux fois plus grande que l'épaisseur du revêtement.

MÉLANGE DU PRODUIT

Ne malaxer que des unités complètes.

Conditionner les matériaux à une température entre 16 et 22 °C , au moins 24h avant l'utilisation. Mélanger les parties A et B mécaniquement pendant 2m30s, en s'assurant que tous les liquides soient distribués uniformément, jusqu'à l'obtention d'un malaxage complet.

INSTALLATION

Avant de procéder à l'application, mesurer et confirmer les variables suivantes : taux d'humidité du substrat, humidité ambiante relative, température ambiante et de surface et point de rosée. Le traitement des substrats de béton avec un apprêt n'est généralement pas nécessaire dans les circonstances normales. Cependant, en raison des variations dans la qualité du béton, des conditions de la surface, de la préparation de cette dernière et des conditions ambiantes, un apprêt peut s'avérer nécessaire pour prévenir les possibilités de boursoufflures, de décollement, de piqûres et d'autres variations esthétiques.

APPRÊT: Appliquer à l'aide d'un raclor et d'un rouleau une couche de *ShinetSTONE 435* à 8mils d'épaisseur de façon uniforme sur la surface. Couvrir les surface au fur et à mesure de l'installation du mortier. Le mortier doit être installé sur l'apprêt encore mouillé.

MORTIER: Appliquez le mortier *Shinestone 435* mélanger avec le *Diamondstone Quartz Aggregates* à l'épaisseur désirée (3mm à 6mm) sur l'apprêt encore humide. Une fois le mortier installer reposer quelques minutes pour laisser l'air s'échapper, compacter uniformément et lisser à l'aide d'une truelle en acier. Les chapes au pourtour des drains, des passages ou des changement de niveaux doivent être repliées en équerre.

COUCHE DE FINITION : Une fois la chape suffisamment murie, balayer et aspirer les surplus de sables. Appliquer deux couches de finition *ShineSTONE 435* transparent à l'aide d'un raclor et d'un rouleau à une épaisseur de 10 à 20mils en laissant 12 à 36 heures de murissement entres les deux couches. Ajouter du granulats de quartz pour obtenir une texture antidérapante et ajuster l'intensité de la texture désiré avec l'épaisseur de la couche de finition. Au besoin, des couches de finitions additionnelles peuvent être installées pour ajuster la texture et le lustre.

RESTRICTIONS

- Doit être appliqué par des applicateurs professionnels autorisés
- Application intérieure uniquement
- Température min / max du substrat durant l'application et le murissement : 15c / 28c, minimalement 3c au-dessus du point de rosée
- 85% maximum humidité relative pendant l'installation et le murissement
- Teneur maximum de 4% d'humidité dans la dalle lorsque le revêtement est appliqué
- L'application d'une finition *Diamondseal* est requise pour l'obtention d'un fini satiné ou mat
- Malaxer mécaniquement uniquement
- Protéger de l'humidité pour les premiers 24h
- Gardez hors de la portée des enfants.

TEMPÉRATURE D'APPLICATION	15C à 28 C
TEMPÉRATURE DE SERVICE	0 C à +60 C (continue)
TEMPS DE MURISSEMENT	À 20 C (6mm épais)
CIRCULATION PIÉTONNIÈRE	12h
CIRCULATION LÉGÈRE	24h
CIRCULATION NORMALE	48h
DURÉE DE VIE EN POT À 25 C	40 min
RÉSISTANCE EN COMPRESSION (28JOURS) ASTM C579	47,1 MPA
RÉSISTANCE EN TRACTION ASTM C307	6,9 MPA
RÉSISTANCE EN FLEXION ASTM C580	11,3 MPA
RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT ASTM D7234	> 5,0 MPA (Rupture du substrat)
DURETÉ SHORE D ASTM D2240	83
ABSORPTION DE L'EAU (ASTM C413)	0,1%
COV	< 30 g/L
INFLAMMABILITÉ (ASTM D635)	Autoextinguible
RÉSISTANCE À L'ABRASION (ASTM D4060)	0,05g de perte

IMPORTANT: *DiamondSTONE* tient les renseignements ci-inclus pour véridiques et exacts au moment de la publication de ce document, mais ceux-ci ne doivent servir qu'à titre d'information. De ce fait, ce document ne constitue pas en soi une garantie, ni explicite ni implicite, du produit, y compris les garanties et modalités tacites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. *DiamondSTONE* ne peut donc être tenu responsable de dommages causés par l'emploi du produit décrit ni des dommages qui pourraient en découler. *DiamondSTONE* se réserve le droit de modifier à sa discrétion et sans avis les produits et la documentation correspondante. 11/17

